

LIGA TEX

ARGAMASSAS E REJUNTES

Qualidade e Confiança

Ficha Técnica - Rejunte Colorido Flexível

Página 1/4

1. EMBALAGEM



2. INDICAÇÃO DE USO

O Rejunte Colorido Flexível LIGA TEX, foi desenvolvido especialmente para oferecer características essenciais a sua obra. Ele trás a máxima proteção ao seu lar, pois é antifúngico, apresenta baixíssima absorção de água, oferece cores vivas e excelente acabamento.

O Rejunte Colorido Flexível LIGA TEX é indicado para uso em áreas internas e externas com rejuntamento de juntas de 3 a 12mm.

3. LIMITAÇÕES

- Não aplicar em juntas inferiores a 3mm ou maiores que 12mm.

4. ESPECIFICAÇÕES

Este produto é industrializado e classificado como argamassa para rejuntamento tipo II, conforme NBR 14992.

Retenção de água	≤ 65mm
Variação Dimensional	de -2,00 a 2,00 mm/m
Resistência à Compressão	≥ 10,0 MPa
Resistência à Tração na flexão	≥ 3,0 MPa
Absorção de água por capilaridade aos 300 min	≤ 0,30 g/cm ²
Permeabilidade aos 240 min	≤ 1,0 cm ³

5. INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO

5.1. PREPARAÇÃO DA BASE

- A temperatura da base de aplicação não estar inferior a 5°C ou superior a 40°C;
- O revestimento deve ser assentado no mínimo 72 horas antes do início do rejuntamento, ou outro prazo sugerido pela argamassa utilizada para realizar o assentamento;
- O excesso de argamassa deve ser removido das juntas e as mesmas devem estar limpas e secas;
- Proteja os revestimentos não esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, com baixo e alto relevo e metálicos, os mesmos podem apresentar dificuldade na hora de remover o excesso de rejunte recém aplicado.

5.2. PREPARO

- Prepare o rejunte Colorido Flexível Liga Tex num recipiente estanque e limpo;
- Utilize 1kg de rejunte em 260ml de água potável, podendo variar até em 5%;
- Misture até obter uma massa homogênea;
- Deixe a massa descansar por 15 minutos, e então misture novamente;
- Não adicione mais água à mistura;
- Após a mistura com água aplique o rejunte em no máximo 2 horas;
- Proteja do sol, vento e chuva;

5.3. APLICAÇÃO

- A base deve estar limpa, sem resíduos de pó ou qualquer substância que impeça a aderência do rejunte;
- Juntas de até 3mm devem ser umedecidas com água limpa antes da aplicação do rejunte;
- Em dias de sol e vento forte, todos os tamanho de juntas devem ser umedecidas;
- Aplique o rejunte com uma desempenadeira de borracha com movimentos cruzados;
- Estenda o rejunte somente nas áreas das juntas e pressione-o;
- Remova o excesso de rejunte sobre o revestimento;
- Após 20 minutos remova o excesso de rejunte com uma esponja úmida e limpa, faça também o acabamento neste momento;
- Em dias muito quentes umedeça o rejuntamento após 1 hora da aplicação.

6.ATENÇÃO

- Proteja o rejuntamento da ação do sol, chuva e vento forte;
- Aguarde os tempos de liberação descritos nessa ficha técnica e na embalagem do produto.
- A cor e a textura final do rejunte dependerão das condições de aplicação, agente fora do controle do fabricante;
- Adicionar mais água do que o indicado pode causar separação dos componentes do rejunte o que alterará cor e resistência final do produto;
- Adicionar menor água do que indicado pode fazer com que o produto apresente esfarelamento após a cura;
- Respeite a variação de largura das juntas indicadas;
- Proteja o rejuntamento ainda molhado de pó e resíduos da obra que podem impregnar no rejuntamento causando alteração de cor e acabamento.

7.CONSUMO

Dimensões da Cerâmica (mm)	Espaçamento das junta (mm)					
	3	4	6	8	10	12
75x75x5	—	780	—	—	1950	2340
100x100x6	—	—	1080	1440	1800	2160
100x200x6	—	630	950	1300	1625	1950
150x150x6	450	600	—	—	1500	1800
150x200x6	—	550	830	—	1375	1650
200x200x6	—	450	680	—	1135	1365
200x300x6	—	380	570	760	950	1140
300x300x6	225	300	450	600	750	900
400x400x8	265	340	490	660	820	985
450x450x8	180	240	350	470	585	700
500x500x8	165	220	320	430	535	645

8.COMPOSIÇÃO

O rejunte Colorido Flexível Liga Tex é composto por cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos.

9. LIBERAÇÃO

- Liberação para tráfego após 24 horas da aplicação;
- Liberação para limpeza das cerâmicas após 14 dias, nunca utilizar produtos à base de ácidos muriáticos para realizar a limpeza.

10. CUIDADOS

- Utilize equipamento de segurança, óculos e luvas de borracha;
- Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos;
- Em contato com a pele lave em água corrente;
- Em contato com os olhos lave imediatamente com água corrente e procure auxílio médico;
- Se ingerido procure imediatamente auxílio médico.

11. EMBALAGEM

Produto fornecido em fardos com 20 unidade de 1kg cada.

Disponível em 18 cores, visite o site <http://www.ligatexargamassas.com.br/produtos/18>

12. ESTOCAGEM

Mantenha em local seco e arejado, na embalagem original fechada com empilhamento máximo de 1,5 m de altura.

13. VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação, mantendo o produto na embalagem original, fechada e respeitando as condições de estocagem.



Revisão 00 - 11/02/2021