



Argamassa cinza para porcelanatos externos e internos

Para porcelanatos em áreas internas e externas.

Embalagem



Indicação de uso

A argamassa para porcelanatos externos e internos Liga Tex é indicada para assentamento de peças cerâmicas até 80x80cm (6.400cm²) do tipo grés, semi-grés, porosas, monoporosas e porcelanatos em áreas internas e externas. Indicada também para fachadas de até 3 pavimentos com placas de até 30x30cm (900cm²).

Não indicado

A argamassa para porcelanatos externos e internos Liga Tex não deve ser utilizada em:

- Revestimentos em fachadas acima de 3 pavimentos;
- Sobreposição (piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo);

- Piscinas, reservatório, saunas, paredes aquecidas, lareiras, churrasqueiras, frigorífico, estufas e pastilhas de vidro;
- Sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro, aglomerado ou pinturas;
- Em bases ou qualquer substância que impeça a aderência.

Especificações

A argamassa para porcelanatos externos e internos Liga Tex é produzida com aditivos químicos de alta qualidade e resinas que garantem alto desempenho em aderência, flexibilidade e resistência mecânica. Este produto é industrializado e classificado como tipo ACII conforme ABNT NBR 14081-1. A utilização de argamassa tipo ACII em fachadas deve estar especificado em projeto, conforme NBR 13755.

Preparo da base

A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme a norma NBR 13753.

A base deve estar plana e sem desvio de prumo.

O reboco e o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias.

Utilize impermeabilizante Liga Tex Veda Liga para impermeabilizar bases com umidade ou em contato direto com o solo.

Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas e outros materiais que possam prejudicar a aderência.

Umedeça a base em dias quentes, em contato com sol, vento ou quando a base for muito absorvente.

Proteja peças de alumínio e metais não tratadas, pois podem manchar em contato com a argamassa.

Preparo do piso

As placas devem estar secas, limpas e isentas de pó, engobe ou partículas que impeçam a aderência da argamassa colante.

As placas devem ter a mesma espessura para evitar desnível no assentamento e garantir a aderência.

Evite o contato da argamassa com a superfície das placas, pois podem causar manchas e dificultar a limpeza.

Preparo da massa

Prepare a argamassa num recipiente estanque e limpo;

Utilize 20 kg da argamassa para porcelanatos externos e internos Liga Tex em 4,0 litros de água potável, podendo variar até em 5% (± 200 ml), faça o ajuste de água conforme necessidade, como em dias muito quentes e com vento forte. Misture até obter uma massa homogênea.

Utilize a argamassa no máximo em 2 horas após a mistura, proteja do sol, vento e chuva.

Assentamento

Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de argamassa de 3mm a 6mm na base, em uma área que não ultrapasse 1m^2 em seguida passe o lado dentado da desempenadeira em ângulo de 60° formando cordões contínuos e uniformes.

A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da placa a ser assentada. Para placas de 400cm^2 ($20 \times 20\text{cm}$) desempenadeira de $6 \times 6 \times 6\text{mm}$ peças maiores que 400cm^2 desempenadeira de $8 \times 8 \times 8\text{mm}$.

Para placas maiores que 900cm^2 ($30 \times 30\text{cm}$) ou com empenamento positivo maior que 1mm, aplique argamassa em dupla camada, ou seja além de aplicar na base, aplique também no verso na placa.

Assentar as placas sobre cordões frescos de argamassas, pressionando com movimento vibratório.

Bata com martelo de borracha sobre toda a superfície até conseguir o total esmagamento dos cordões de argamassas.

Utilize a largura especificada pelo fabricante da placa para as juntas de assentamento.

Atenção

Verifique a aderência, removendo aleatoriamente algumas placas, imediatamente após o assentamento, observando o verso que deve estar totalmente impregnado de argamassa colante.

Não assente as placas sobre cordões de argamassa colante com formação de película superficial. A formação de película está diretamente relacionada às condições climáticas do local.

A falta de dupla camada quando necessário pode ocasionar o descolamento das placas.

Placas maiores que 900cm^2 ($30 \times 30\text{cm}$) ou empenamento positivo maior que 1mm aplique a argamassa em dupla camada, ou seja, na base e no verso da placa.

Siga sempre as instruções de preparo e aplicação descritos nesta embalagem.

Limpeza e liberação do tráfego

Após 1 hora do assentamento, remova o excesso de argamassa nas juntas de assentamento.

Limpe as placas com pano limpo e levemente úmido antes da secagem da argamassa.

Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas para o trânsito do pessoal da obra e o início do rejuntamento, com cuidado.

Liberação de tráfego final: 14 dias.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem diretamente de condições ideais de limpeza e preparo da base, preparação das placas, condições climáticas, preparo do produto e do modo de aplicação, fatores externos, os quais não são de controle da Liga Tex. Por conta dos fatores externos citados acima, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações, atente-se às condições de aplicação.

Cuidados

Utilize equipamento de segurança, óculos e luvas de borracha.

Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Em contato com a pele lave em água corrente.

Em contato com os olhos lave imediatamente com água corrente e procure auxílio médico.

Se ingerido procure imediatamente auxílio médico.

Consumo

Assentamento convencional de placas menores 900cm², aplicação somente na base - aproximadamente 4,0kg/m².

Assentamento convencional de placas acima de 900cm², aplicação na base e no verso (dupla camada) - aproximadamente 8kg/m².

Propriedades e características

Requisitos		Método de ensaio	Unidade	Tipo ACII
Tempo em aberto		NBR 14081-3	min	≥ 20
Resistência de aderência a tração aos 28 dias, em função dos tipos de cura	Cura normal	NBR 14081-4	MPa	$\geq 0,5$
	Cura submersa			$\geq 0,5$
	Cura em estufa			$\geq 0,5$

Estocagem

Mantenha em local seco e arejado, na embalagem original fechada com empilhamento máximo de 1,5 m de altura.

Validade

12 meses a partir da data de fabricação, respeitando as condições de estocagem.

Composição

A argamassa para porcelanatos externos e internos Liga Tex, é composta por cimento Portland, polímeros, quartzo selecionado, aditivos não tóxicos.

Revisão 01 - 26/09/23

